

誤)

部位	木材の品質	
	50～60 年を目安として使用する ことを目標とする場合	50～60 年よりさらに長期に使用する ことを目標とする場合又は、気象条件 が厳しい立地に位置する場合
土台	耐久性区分 D1 の樹種あるいは K3 以上の加圧式保存処理木材等	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 外壁軸組 ・ 大壁構造等（非現し） ・ 地面から高さ 1m ・ 軒・けらばの出が 900 以上などの保護 	下記のいずれか <ul style="list-style-type: none"> ・ K2 以上の加圧式保存処理木材等 ・ 木材保存剤を表面処理 ・ 耐久性区分 D1 の樹種 	<ul style="list-style-type: none"> ・ K3 以上の加圧式保存処理木材等
<ul style="list-style-type: none"> ・ 外壁軸組 ・ 真壁構造等（屋外現し） ・ 地面から高さ 1m 	K3 以上の加圧式保存処理木材等	K4 以上の加圧式保存処理木材等

正)

部位	木材の品質	
	50～60 年を目安として使用するこ とを目標とする場合	50～60 年よりさらに長期に使用す ることを目標とする場合又は、気象 条件が厳しい立地に位置する場合
土台	耐久性区分 D1 の樹種あるいは K3 以上の加圧式保存処理木材等	
構造耐力上主要な部分のうち <ul style="list-style-type: none"> ・ 大壁構造の外壁等の地面から 高さ 1m の部分 ・ 900mm 以上の軒・けらばの 出などで保護された真壁構 造の外壁等の地面から高さ 1m の部分 	下記のいずれか <ul style="list-style-type: none"> ・ K2 以上の加圧式保存処理木材等 ・ 木材保存剤を表面処理 ・ 耐久性区分 D1 のうちの特定樹種 ※真壁構造は塗装が必要	<ul style="list-style-type: none"> ・ K3 以上の加圧式保存処理木材等 ※真壁構造は塗装が必要
軒・けらばの出などの保護が 900mm 以上の、屋外に位置す る構造耐力上主要な部分	外壁仕上げ、笠木又は塗装＋ K3 以上の加圧式保存処理木材等	外壁仕上げ又は塗装＋ K4 以上の加圧式保存処理木材等
軒・けらばの出などの保護が 900mm 未満の、屋外に位置す る構造耐力上主要な部分	外壁仕上げ、笠木又は塗装＋ K4 以上の加圧式保存処理木材等	外壁仕上げ又は塗装＋ K4 以上の加圧式保存処理木材等